



РУССКИЙ

ADECON E/3 R

КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДНОДИСПЕРСИОННЫЙ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОКРЫТИЙ

Клей универсальный воднодисперсионный для приклеивания нелакированных деревянных полов, покрытия пластинчатого паркета, ламинатного паркета на цементосодержащие или другие адсорбирующие основания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Всегда проверять содержание влаги в покрытии и древесине с помощью специальных инструментов. Измерение влажности должно производиться на большую глубину (2–3 см) с помощью гигрометра с ампулой с карбидом, чтобы исключить присутствие в качестве примесей сильно гигроскопических веществ (различного рода пемза, вермикулит), из которых может просочиться влага с последующим вспучиванием пола. Не использовать на основаниях, не защищенных от возможного проникновения влаги (всегда вставлять одну соответствующую паронепроницаемую прокладку). Если стяжки на основе цемента являются недостаточно прочными или пылят, их необходимо укрепить нашим PRIMER K31, который способствует хорошей сцепляемости клея (см. техническую карту).

Не использовать в помещениях, не снабженных замками или запорами.

Не использовать в помещениях с сырыми потолками и стенами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Взболтать продукт непосредственно перед использованием. Нанести клей на основу шпателем с широкими зубцами № 6, стараясь при этом включить в клеевой слой возможные остатки



Адгезивные
Средства Для
Пола Из
Древесины



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2000 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.

пыли. Клей наносится небольшими участками во избежание образования пленки на поверхности перед укладкой деревянного покрытия. Перед промазкой клеем всегда проверять влагосодержание стяжки, которое должно быть <2% (не использовать ADECON E/3 R для стяжки ускоренного высыхания или ангидрита). Температура окружающей среды должна быть от 15 до 25°C, относительная влажность не должна превышать 75%. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Всегда следовать указаниям технической карты и карты безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не использовать ADECON E/3 R для отделочного паркета. При использовании ламинатов избегать попадания клея на кромки листов. Не использовать ADECON E/3 R для стяжки ускоренного высыхания или ангидрита (использовать клей двухкомпонентный PELPREN PL6, предварительно обработав поверхность PRIMER PA400).



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2000 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в кондиционном состоянии):

Внешний вид:	пастообразный
вязкость (при 20°C; по Брукфилду):	95000 - 105000
Сухость (%):	60 - 70
расход (г/м ²):	800 - 1000 макс.
Время работоспособности (минуты):	15 - 20
Температура применения (°C):	+15 - +25
Хождение допускается (дни):	3 - 4 (в зависимости от температуры окружающей среды)
Полирование (дни):	15 - 20 (в зависимости от температуры окружающей среды)
Нанесение /инструменты:	шпатель с широкими зубцами № 6
Чистка инструментов:	вода, для удаления свежих остатков продукта
Срок хранения на складе (месяцы):	6
Температура хранения от +5°C до +25°C	
Информация по переработке	Выполнять переработку в соответствии с местными и национальными нормативами
Расфасовка	Ведро по 25 кг
Ограничения в применении:	Не использовать в сырых помещениях Не допускать замерзания Не использовать для готового паркета Избегать попадания клея на кромки листов Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты Перед использованием дать нагреться продукту до 20°C

ПРИМЕЧАНИЕ

ADESIV srl гарантирует, что информация, представленная в карте, соответствует последним достижениям и уровню науки и техники; но все же не несет ответственности за возможные последствия их применения в несоответствующих условиях применения и в отсутствие внешнего контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае.



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2000 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.

Настоящий вкладыш аннулируется и замещается каждым последующим.



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2000 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.